



432072, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 30

тел./факс (8422)27-80-59

simkraski@mail.ru

<http://ognezazchitnyekraski.simkraski.ru>

Декоративно-отделочный материал АКСУ/АКСУ для внутренних работ белого цвета

ТУ 20.13.62-002-12551923-2019

Класс пожарной опасности строительных материалов (покрытий) – КМ0 (негорючие материалы - НГ)

Область применения: Негорючая краска предназначена для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, или в помещениях вместимостью более 300 человек. В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Краска применяется для наружных и внутренних работ при окрашивании любых минеральных поверхностей – известняк, кирпич, минеральные штукатурки и т. д.

Состав: Неорганическое модифицированное водное связующее (жидкое стекло), пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

Свойства:

- высокая паропроницаемость (дышащее покрытие)
- высокая устойчивость к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения
- повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов
- высокая устойчивость к выветриванию и истиранию
- экологически чистый продукт
- диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +80 °С
- срок службы покрытия не менее 15 лет

Способ нанесения:

- кистью, валиком, краскораспылителем
- инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Мел, известь, масляные, отслаивающиеся покрытия и другие разделительные вещества необходимо удалить. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и твердым. Если поверхность рыхлая, осыпающаяся, минеральная либо сильно впитывающая, то рекомендуется предварительная обработка грунтом торговой марки «АКСУ».

Краска наносится в 1-2 слоя.

Условия нанесения:

- температура окружающей среды от +5 °С
- относительная влажность воздуха не более 80 %
- температура поверхности на 3 °С выше точки росы

Время высыхания:

- 2 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Расход:

- при однослойном покрытии оставляет – 150- 200 г/м² (1 кг на 5-8 м²).

Растворитель:

Вода, но не более 5 % от объема краски.

Транспортирование и хранение:

- краску транспортируют и хранят при температуре не ниже 0 °С
- в гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
- дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

- при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- хранить в недоступном для детей месте

Производитель гарантирует качество и долговечность покрытия только при строгом выполнении требований данной инструкции

Технический директор

Н. В. Сурина